

**AC4/32 - 8 MM · ORANGE FLOORING**
**Especificaciones Técnicas**

CONCEPTOS	ESTANDARD	MEDIDAS	ORN 32RV - FP956 - 8X195X1380		
			RANGO DE TOLERANCIAS	RESULTADOS TEST	
GROSOR	EN 13329	mm	t max-t min ≤ 0,5	7,72	
DENSIDAD	EN 323	Kg/m <sup>3</sup>	880 ± 10	883,28	
ANCHO	EN 13329	mm	w máx.- w min. ≤ 0,2	195,05	
LARGO	EN 13329	mm	Δl ≤ 0,5	1380	
ESCUADRIA	EN 13329	mm	Max. 0,2	0	
RECTITUD	EN 13329	mm	< 0,414 mm	0	
ANCHO PLANITUD	convexidad, no más de	EN 13329	mm	< 0,390 mm	0
	concavidad, no más de	EN 13329	mm	< 0,292 mm	0,3
LARGO PLANITUD	convexidad, no más de	EN 13329	mm	< 13,80 mm	0,07
	concavidad, no más de	EN 13329	mm	< 6,90 mm	0
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN 13329	TURNOVERS	≥ 4000	4200	
CLASE DE ABRASIÓN	EN 13329	CLASS	≥ AC4	AC4	
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 13329	CLASS	≥ IC2	IC2	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 14323	SCORE	no más de 5	5	
RESISTENCIA A LAS QUEMADURAS DE CIGARRILLO	EN 14323	SCORE	no más de 4	4	
HINCHAZÓN	EN 13329	%	≤ 18	15,27	
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 12460-3	CLASS		Cfl S1	
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS	Staphylococcus aureus ATCC 6538 P(Gram(+))	R= ( Ut )-( At )		R>2.81	
	Escherichia Coli ATCC 8739 Gram (-)	%R		%99.0 - Efectivo	

	DOMÉSTICO	COMERCIAL
GARANTÍA/AÑOS	15	10

